



ЛЕТНИЙ САД
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК MONSARI PIER MILLENIUM

Для структурного остекления
и гидроизоляции

100% аналог Dow Corning 791



АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК MONSARI PIER MILLENIUM

для структурного остекления и гидроизоляции

Назначение

Для остекления и защиты от атмосферных воздействий швов в светопрозрачных конструкциях и ограждающих конструкциях зданий, для герметизации подвижных швов.



Способ применения

Очистить шов, удалив все посторонние вещества и загрязнители, такие как: жир, масло, пыль, вода, иней, поверхностная грязь, остатки старых герметиков. Нанести герметик непрерывным слоем под давлением. Загладить герметик до равномерного покрытия шва. Удалить остатки герметика.

Меры предосторожности

Не допускать попадания в глаза и на кожу. Работать в СИЗ в проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством чистой воды. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте.



АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК MONSARI PIER MILLENIUM 600 МЛ.
для структурного остекления и гидроизоляции

Производитель

ООО "Летний Сад", 198216, Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения 10, помещ. № 1191 Н,
+7 (812) 646 80 80, info@6468080.ru

Срок хранения

24 месяца при температуре от +5 C° до +35 C°
в неповрежденной заводской упаковке.

Состав

Полидиметилсилоксан, комбинация силиконов.



Цвет

Черный

Кол-во в коробке

20 туб

Температура применения

от -5 C° до +40 C°

Особые свойства

Применение при отрицательных t °C

Объем/Вес

600 мл / 800 гр

Твердость по Шору

A 29

Температура эксплуатации

от -50 C° до +150 C°

АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК MONSARI PIER MILLENIUM 310 МЛ.
для структурного остекления и гидроизоляции

Производитель

ООО "Летний Сад", 198216, Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения 10, помещ. № 1191 Н,
+7 (812) 646 80 80, info@6468080.ru

Срок хранения

24 месяца при температуре от +5 C° до +35 C°
в неповрежденной заводской упаковке.

Состав

Полидиметилсилоксан, комбинация силиконов.

Объем / Вес

310 мл / 400 гр

Твердость по Шору

A 29

Цвет

Черный / серый

Кол-во в коробке

25 туб

Температура применения

от -5 C° до +40 C°

Особые свойства

Применение при отрицательных t °C

Температура эксплуатации

от -50 C° до +150 C°



АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ СИЛИКОНОВЫЙ
ГЕРМЕТИК MONSARI PIER MILLENIUM
для структурного остекления и гидроизоляции

СВОЙСТВА

Соответствует стандарту ISO 11600-F&G-25LM

Герметик со слабым запахом

Устойчив к воздействию озона, УФ излучению
и экстремальным температурам

Нейтральное отверждение

Способность шва к расширению/сжатию на величину
до ±50% от исходной ширины шва

Тест*	Свойство	Единицы измерения	Значение
	Система отверждения		Алкокси
	Диапазон температур при применении	°C °F	-5 +40 +23 +104
CTM 97B	Удельный вес		1.50
CTM 364C	Скорость выдавливания	г/мин	220
CTM 98B	Время образования пленки (23°C/73°F, 50% отн. влажность)	минуты	20
CTM 95A	Время отверждения “до отлипа” (23°C/73°F, 50% отн. влажность)	минуты	30
CTM 663A	Скорость отверждения (23°C/73°F, 50% отн. влажность)		
	1 сутки	мм.	2.0
	3 суток	мм.	4.0
	Гантелевидный образец S2 толщиной 2мм (ISO** 37/DIN*** 53 504)		
CTM 137A	Модуль 100%	МПа	0.45
CTM 137A	Предел прочности при растяжении	МПа	1.9
CTM 137A	Удлинение при разрыве	%	700
	Размер технически допускаемого шва 12x12x50мм (ISO 8339/DIN 2-8339)		
CTM 677	Модуль 100%	МПа	0.45
CT□ 677	Предел прочности при растяжении	МПа	0.75
CTM 677	Удлинение при разрыве	%	380
CTM 99E	Твердость (Шор А)		29
ISO 7389	Упругое восстановление	%	>90
ISO 9047	Способность к подвижкам	%	±50

* CTM: Корпоративный метод испытаний, копии предоставляются по запросу.

** ISO: Международная организация стандартизации.

*** DIN: Немецкий индустриальный стандарт.

Товар сертифицирован.
Безопасность подтверждена СГР.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК
(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.005512.11.21 от 05.11.2021

Продукция

Атмосферостойкий силиконовый герметик Monsari Pier Millenium. Область применения: для остекления и защиты от атмосферных воздействий швов в светопрозрачных конструкциях и ограждающих конструкциях зданий. Изготовлена в соответствии с документами: Паспорт безопасности.

Изготовитель

Fengjing (China) Building Materials Group Co., Ltd, Madian Industrial Park, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China, Китайская Народная Республика.

Заявитель

ООО "Летний сад", 198216, город Санкт-Петербург, пр-кт Народного ополчения, д. 10, литер А, помещ. 1191Н, Российская Федерация. Регистрационный номер: 1027802487019

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 6

Свидетельство выдано на основании

Протокол испытаний №2657/№340/PO1900003 от 15.10.2021г. ИЛЦ Филиал РГП на ПХВ "НЦЭ" КСЭК МЗ РК по Алматинской области (аттестат аккредитации № KZ.T.04.0758)

Срок действия не ограничен

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства – члена
Евразийского экономического союза)




М. П. Подпись

Абдыкадыров С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0032293

КОНТАКТЫ

ОБЩИЕ

8 (800) 333 38 28

info@6468080.ru

companyls.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8 (812) 646 80 80

г. Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, 10

МОСКВА

8 (499) 648 80 80

г. Москва, Одинцово, ул. Восточная, д.10

